

2-složkový vysoce vydatný parketový základní lak

PALL-X 333

2-složkový vysoce vydatný základní nátěr na bázi oleje bez obsahu rozpouštědel

POPIS PRODUKTU:

2K- základní nátěr na bázi oleje bez obsahu rozpouštědel pro běžné evropské dřeviny pod 2K-vrchní parketové laky PALL-X 98, PALL-X ZERO, PALL-X PURE, PALL-X TREND a PALL-X EXTREME (2K) a pod parketový olej MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Přidáním třetího komponentu PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE můžeme dřevěnou podlahu v jednom pracovním kroku základovat a současně kolorovat.

OBLASTI POUŽITÍ:

Kombinace tekutých olejů vhodná k nanesení základní vrstvy na veškeré běžně používané evropské a některé exotické dřeviny (*) pod 2K-vrchní parketové laky PALL-X 98, PALL-X ZERO, PALL-X PURE, PALL-X TREND a PALL-X EXTREME (2K) a pod parketový olej MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Přidáním třetího komponentu PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE můžeme dřevěnou podlahu v jednom pracovním kroku základovat a současně kolorovat.

VHODNÝ PRO:

- ▶ zbrousené a vytmelené parketové podlahy
- ▶ parkety na podlahovém topení



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ lehce zpracovatelný
- ▶ žádné riziko postranního slepení
- ▶ zvýrazňuje barvu a strukturu dřeva
- ▶ k nanášení špachtlí
- ▶ Giscode Ö10 (oleje/vosky bez obsahu rozpouštědel)
- ▶ Bezrozpouštědlové oleje/vosky s isokyanátovým tužidlem, bez oximu
- ▶ EMICODE EC 1 / Velmi nízké emise

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	plechová nádoba + plastová nádobka
Velikost balení	0,8 + 0,2l
Skladovatelnost	12 měsíců
Poměr míchání	4:1
Spotřeba na nanášené vrstvě	ca. 25 - 50 ml/m²
Klima pro zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu
Doba zpracování	ca. 1 hodina*
Přepřacovatelný	V podstatě po 12 hodinách* s PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K nebo MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Výjimka: PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE po 24 hodinách* s PALL-X 98, PALL-X ZERO 2K nebo MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

* při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

Spotřeba může kolísat v závislosti na savosti a vlastnostech povrchu impregnovaného druhu dřeva nebo parket.

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍPRAVU:

Uživatel je povinen vytvořit na zpracovávané parketové podlaže vzorový povrch s identickou strukturou (včetně oleje nebo těsnění) a pracovním postupem, aby jej předložil zákazníkovi ke schválení s ohledem na barvu a vzhled.



PŘÍPRAVA PODKLADU:

Povrch pro nanesení základní vrstvy musí být po posledním přebroušení čistý, suchý a zbavený brusného prachu a veškerých dalších nečistot.

Bezprostředně před tím, než je plocha opatřena základní vrstvou, by měla být po posledním přebroušení **jemně navlhčena** čistou vodou.

Tímto vznikají následující důležité výhody:

- ▶ Zvýraznění struktury dřeva a sytost barvy bude intenzivnější a rovnoměrnější.
- ▶ Základní vrstva se lépe vpije.
- ▶ Při velmi hladkém povrchu způsobeném příliš jemným broušením dojde ke „znovuotevření“ pórů dřeva.
- ▶ Stopy po broušení jsou méně viditelné.
- ▶ Povrch podlahy vypadá více homogenní.
- ▶ „Vnitřní“ látky jsou více vymyty z dřeviny.
- ▶ Je zabráněno vztlínání oleje ze spár („pocení“ dřeva).

Pracovní pokyny:

1. Celou dřevěnou plochu řádně a rovnoměrně vytřít vyždímaným hadrem, mopem či „lasičkou“ předtím namočenými ve vodě. Pozor: Nenavlhčená místa vykazují později světlejší optiku!
2. Množství vody je **maximálně** 30 g/m² !!!
3. Optimální množství vody je 10 - 20 g/m².
4. Po úplném vyschnutí plochy - ca. 30 - 60 minut, může být aplikován výrobek Pall-X 333.

ZPRACOVÁNÍ:

1. Plechovou nádobu nechat před upotřebením temperovat na teplotu pro zpracování (20°C) a obsah dobře promíchat.
2. Pall-X 333 smíchat s tvrdidlem a rovnoměrně nanést vhodným náradím (např. plochou špachtlí Pallmann) na podklad.
3. Mezi 10. a 30. minutou po nanesení plochu přepadujte a odstraňte přebytek materiálu běžovým padem Pallmann.
4. Po ca. 20 minutách musí být ještě jednou přepadována bílým padem, aby se docílilo homogeního povrchu.
5. Následně ještě jednou celou plochu rozlešit bavlněnou tkaninou.
6. Náradí po upotřebení vyčistit čistícími utěrkami (UZIN CLEAN BOX).
7. Minimálně po 12 hodinách schnutí se musí plocha přelakovat 2x - 3x (dle požadavku) laky Pall-X 96, Pall-X Extreme nebo Pall-X 98.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Při kontaktu výrobku s pady nebo textilními materiály hrozí nebezpečí samovznícení! Nasáklé hadry, pady apod. proto důkladně navlhčete vodou a uchovávejte je v těsně uzavřených nádobách.

Brusný prach ze systémů schnoucích oxidací (oleje/IS-laky) je samozápalný. Nebezpečí požáru! Vzniklý brusný prach je nutno po dokončení broušení smíchat s vodou a likvidovat v těsně uzavřených nádobách.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Po přidání tvrdidla se nesmí nádoba těsně uzavřít - nebezpečí exploze směsi! Již načaté balení těsně uzavřít a rychle spotřebovat.
- ▶ Originální nádoba má při mírně chladném uskladnění trvanlivost min. 12 měsíců. Chránit před mrazem a nevystavovat teplotám nad 40°C.
- ▶ Nejlépe zpracovatelný při teplotách 18°C až 25°C a relativní vlhkosti vzduchu >35% a <65%
- ▶ Dále doporučujeme se řídit mimo jiné následujícími platnými normami a návody: DIN 18356 „Pokládání parketových podlah“ DIN 18367 „Pokládání dřevěných dlažeb“ a DIN 18365 „Pokládání podlahových krytin“.
- ▶ U ne zcela běžných druhů dřevin (exotické dřeviny) doporučujeme vyžádat si odborné poradenství, jakož i provedení zkušební vrstvy na příslušném druhu dřeva, které bude použito.
- ▶ U prken se zešikmenými hranami (V-spáry) doporučujeme vyžádat si odborné poradenství.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Bez rozpouštědel. Složka A: Nehořlavý, ale riziko samovznícení (viz „Důležitá poznámka“ níže). Složka B: Nehořlavý. Obsahuje předpolymerovaný isokyanát. Zdraví škodlivý při vdechování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Obě složky: Zajistěte dobré větrání během a po použití. Používejte ochranný krém a ochranné rukavice/brýle. Zabraňte kontaktu s kůží nebo kontaktu s očima. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Dodržujte bezpečnostní informace na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu.

LIKVIDACE:

Kde je to možné, shromážděte zbytky produktu a znovu použijte. Zabraňte úniku do kanalizace, vodních ploch nebo země. Prázdné, vyškrábané a nekapající nádoby jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky, stejně jako tekutý produkt, jsou klasifikovány jako zvláštní odpad. Vysušené zbytky produktů jsou klasifikovány jako stavební odpad.