

Univerzální základní lak

UNIBASE

1-složkový základní lak na bázi rozpouštědel, nanášení válečkem

POPIS PRODUKTU:

1-složkový základní lak na bázi rozpouštědel k nanášení válečkem Pallmann, který je vhodný pro všechny rozpouštědlové parketové vrchní laky. Pallmann UNIBASE je svým uzavíracím účinkem zvláště vhodný u dřev s obsahem oleje, pryskyřice a barviva jakož i pro renovaci olejovaných a voskovaných podlah.

VHODNÉ PRO:

- ▶ úpravu zbrúšených parketových a dřevěných podlah
- ▶ úpravu všech druhů dřev (včetně exotických) i kompletně zbrúšených vícevrstevných parket



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ Připravený k použití
- ▶ K nanášení válečkem
- ▶ Snadno zpracovatelný
- ▶ Rychlé schnutí
- ▶ K přelakování všemi parketovými laky Pallmann
- ▶ GISCODE G 2
- ▶ Obsahuje velké množství rozpouštědel

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	plechová nádoba
Velikost balení	5l
Skladovatelnost	12 měsíců
Spotřeba na nanášené vrstvě	ca. 100 ml/m ² (při 2 vrstvách, schnutí mezi vrstvami ca. 1 hodina)
Vydatnost	ca. 10 m ² /l
Klima pro zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu
Přelakovatelný, -ná, -né	po ca. 1 hodině u rozpouštědlových laků* po min. 12-18 hod. u laků na vodní bázi*

* při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍPRAVU:

Pallmann UNIBASE obsahuje ca. 89% rozpouštědel. Používání výrobků na bázi rozpouštědel k lakování povrchů parket bude podle TRGS 617 stále více omežováno. Z tohoto důvodu doporučujeme použití výrobků na vodní bázi ze sortimentu Pallmann řady PALL-X nebo HYDRO.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Po dokonalém vytvrzení lepidla může být započato s úpravou povrchu. Podlaha musí být zbavena špíny, oleje, vosku a silikonu. Základní přebroušení provést válcovou bruskou, brusným papírem Pallmann o zrnitosti 36 až 60. Potom se provede vytmelení spár tmelem PALL-X KITT, UNI-KITT nebo ALLKITT. Následně provést jemné broušení brusným papírem Pallmann zrnitosti 100 (válcová bruska) a při velmi vysokých požadavcích na kvalitu povrchu brusnou mřížkou Pallmann zrnitosti 120. Povrch určený k nátěru základním lakem musí být po posledním jemném broušení čistý, suchý a zbavený brusného prachu a nečistot.

ZPRACOVÁNÍ:

1. Nádobu před upotřebením nechat aklimatizovat na prostorovou teplotu a dobře protřepat, následně obsah přelít do čisté lakovací nádoby Pallmann.
2. UNIBASE nanést rovnoměrně a sytě lakovacím válečkem Pallmann LSM (pro rozpouštědlové laky).
3. Plochu nalakovanou základním lakem můžeme po ca. 60 minutách schnutí přelakovat vrchními rozpouštědlovými laky. Vrchní parketové laky na vodní bázi můžeme nanést minimálně po 12-18 hod. doby schnutí (nejpozději však do 24 hodin po aplikaci Unibas).
4. Nářadí po upotřebení očistit vhodným ředidlem.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Originální balení je při mírně chladném uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Načaté balení ihned opět dobře uzavřít a rychle spotřebovat.
- ▶ Nejlépe zpracovatelný při 18 – 25 °C, relativní vlhkosti vzduchu >35% a < 65%
- ▶ UNIBASE smí být nanášen pouze válečkem. Ve velmi zatížených prostorech může být nanášen i špachtlí, ale zde doporučujeme odbornou konzultaci.
- ▶ UNIBASE netvoří náslapnou vrstvu.
- ▶ UNIBASE nesmí být broušen a musí být nejpozději do 24 hodin přelakován!
- ▶ Doporučujeme dbát mimo jiné na následující normy a doporučení: DIN 18 356 „Parketářské práce“ a DIN 18 367 „Práce s dřevěnou dlažbou“.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Vysoký obsah rozpouštědla. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Páry rozpouštědel mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi. Páry mohou způsobit podráždění očí, ospalost nebo závratě. Zajistěte proto dobré větrání během a po použití. Používejte ochranný krém a ochranné rukavice/brýle. Nevdechujte výpary. Zákaz kouření, zákaz otevřeného ohně. Vypněte všechna elektrická zařízení, jako jsou domovní zvonky, chladničky, elektrické sporáky atd. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě kontaktu s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Dodržujte bezpečnostní informace na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu.

LIKVIDACE:

Kde je to možné, shromážděte zbytky produktu a znovu použijte. Zabraňte úniku do kanalizace, vodních ploch nebo země. Prázdné, vyškrábané a nekapající nádoby jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky, stejně jako tekutý produkt, jsou klasifikovány jako zvláštní odpad. Vysušené zbytky produktů jsou klasifikovány jako stavební odpad.