

1složkový parketový lak

PALL-X FUTURE

Vrchní 1složkový parketový lak na vodní bázi pro normální až silně zatěžované parketové podlahy

POPIS PRODUKTU:

1složkový parketový vrchní lak na vodní bázi pro normálně až silně namáhané parketové a dřevěné podlahy v obytných prostorech.

OBLASTI POUŽITÍ:

Pro normální až silně zatěžované parketové podlahy.

VHODNÝ PRO:

Vhodný mimo jiné pro povrchovou úpravu:

- ▶ zbroušených parketových a dřevěných podlah
- ▶ důkladně zbroušených vícevrstvých parket
- ▶ dřevěných stavebních dílů v interiérech
- ▶ parket na teplovodním podlahovém topení



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ Připravený k použití
- ▶ Zvýrazňuje strukturu dřeva (bez použití základního laku)
- ▶ Dobrá plnicí schopnost
- ▶ Rychlá doba schnutí
- ▶ Nedochází ke žloutnutí laku
- ▶ Odpovídá TRGS 617
- ▶ GISCODE W 3+
- ▶ Tmel na vodní bázi, s obsahem rozpouštědla méně než 5 %.
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	umělohmotný kanistr
Velikost balení	10l
Skladovatelnost	12 měsíců
Stupeň lesku	halbmatt
Spotřeba na nanášené vrstvě	ca. 100 ml/m ²
Vydatnost	ca. 10 m ² /l
Klima pro zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu
Brousitelnost	po ca. 2 hod*
Přelakovatelný, -ná, -né	po ca. 2 hod*
Konečná pevnost	po ca. 10-12 dnech *

*při 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkosti

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Po dokonalém vytvrzení lepidla může být započato s úpravou povrchu. Předbroušení provést válcovou bruskou, brusným papírem Pallmann, zrnitosti 36-60. Potom vytmelit spáry tmely Pallmann. Následně jemně přebrousit brusným papírem Pallmann zrnitosti 100 (válcová bruska). Poslední jemné předbroušení provést brusnou mřížkou zrnitosti 120 nebo Multi-Lochpadem zr. 100/120. Povrch určený k nátěru vrchním lakem musí být po posledním jemném broušení čistý, suchý a zbavený brusného prachu a nečistot. Potom podle podkladu a rozsahu použití zvolit vhodný základní lak Pallmann. Základní lak/vrstva nesmí schnout přes noc ani být přebroušován.



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ U důkladně zbroušených vícevrstevých parket doporučujeme 2x našpachtlovat základní lak PALL-X 325.
- ▶ Při schnutí mezi vrstvami déle než 1 den je nutno provést řádný celoplošný matný mezibrus (zr.100-120).
- ▶ U exotických dřevin je nutné použít vhodný základní lak (rozpouštědlový evt.olejový*).V případě jakýchkoliv pochybností doporučujeme vyžádat odborně technické poradenství.
- ▶ Po nanesení poslední vrstvy laku, po schnutí přes noc (při normálních klimatických podmínkách) lze po ploše opatrně chodit.
- ▶ Čerstvě nalakované plochy je možno zakrýt koberci nebo jinými podlahovinami, případně zatížit těžkými předměty nejdříve po 12-14 dnech.
- ▶ Čerstvě nalakované plochy mohou být ošetřeny ošetřovací emulzí na parkety Pallmann FINISH CARE/ Vollpflege nejdříve po 12-14 dnech.
- ▶ Pravidelné ošetřování emulzí Pallmann FINISH CARE/ Vollpflege zlepšuje optický obraz a zvyšuje životnost nalakované plochy. Plochu vytírat jen navlhko a vyhnout se stálému vystavení podlahy mokrú.

(*Olejový základ PALL-X 333 není vhodný pro všechny exotické dřeviny)

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Tmel na vodní bázi, s obsahem rozpouštědla méně než 5 %. Vhodné jako náhradní materiál za materiály s vysokým obsahem rozpouštědel používané pro povrchovou úpravu parket. Doporučuje se použití ochranného krému a větrání pracovního prostoru. Po vytvrzení má neutrální vůni a nepředstavuje žádné fyziologické ani ekologické riziko.

LIKVIDACE:

Kde je to možné, shromážděte zbytky produktu a znovu použijte. Zabraňte úniku do kanalizace, vodních ploch nebo země. Prázdné, vyškrábané a nekapající nádoby jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky, stejně jako tekutý produkt, jsou klasifikovány jako zvláštní odpad. Vysušené zbytky produktů jsou klasifikovány jako stavební odpad.