

Turbo stěrkový a opravná hmota s jemnou konzistencí

UZIN NC 888 S

Rychlá stabilní vyhlazovací a opravná hmota

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

- ▶ velmi jemná, vláčná a extrémně rychle tuhnoucí hmota použitelná na zbytky starého lepidla bez penetrace a pro vyhlazení nerovností v podkladu. Má vynikající přilnavost na překližce, betonu, potěrech, teracu a dlaždicích (keramických). Také k použití jako vyhlazovací hmota až do tloušťky vrstvy 4 mm.
- ▶ k vyhlazení stop po hladítku nebo povrchových nerovností na starých a nových cementových stěrkových hmotách. Ideální k vyplnění malých nerovností, děr a povrchových poškození. K vyhlazení drsných povrchů, vylepšení struktury povrchu potěrů, stávajících podkladů a schodů. Vynikající přídržnost – dokonce i bez penetrace – na téměř všech stavebně obvyklých podkladech před podlahářskými pracemi. Použitelná pouze ve vnitřním prostoru.

VHODNÁ NA / PRO:

- ▶ novou nebo starou cementovou stěrkovou hmotu
- ▶ sanaci vyžadující staré podklady s pevně přídržnými, vodě odolnými zbytky lepidel a stěrkových hmot
- ▶ nepropustné minerální podklady
- ▶ velko a maloformátové dlaždice a přírodní kámen
- ▶ prvky suchého potěru, dřevotřískové nebo OSB desky
- ▶ silné namáhání v bytových, podnikatelských a průmyslových prostorech
- ▶ teplovodní podlahové vytápění
- ▶ namáhání kolečkovými židlemi dle DIN EN 12 529
- ▶ jako systémová složka v rychlé výstavbě



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

Extrémně jemná přísada, proto použitelná jako vyhlazovací hmota s uzavřeným kompaktním povrchem pro ostré hrany, až do max. tloušťky 4 mm. Velmi rychlé tvrdnutí a schnutí a (po dosažení pochůznosti) zralá ke kladení po ca 15 minutách na dobře savých podkladech.*

- ▶ od vytažení do nuly až do tloušťky 4 mm
- ▶ není nutná penetrace
- ▶ extrémně rychlé schnutí
- ▶ vynikající kvalita povrchu
- ▶ velmi dobře savá



TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	fóliový sáček
Velikost balení	4,5 kg
Skladovatelnost	nejméně 9 měsíců
Množství vody / záměsová voda	2,25 litru pro 4,5 kg sáček
Barva	šedá
Doba zpracování	ca 20 minut*
Pochůznost	po ca 10 minutách*
Zralost ke kladení	po ca 15 minutách*
Min. teplota při zpracování	10 °C na podlaze

*Při 21 °C a 68% rel. vzdušné vlhkosti při max tloušťce vrstvy 1 mm na dobře savém podkladu. Viz také "Použití".



PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být pevný, nosný, suchý, bez trhlin, čistý a zbavený látek (špína, olej, mastnota), které omezují přilnavost. Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem a doporučení a při nedostatecích oznámit pochyby. Přilnavost snižující nebo labilní vrstvy, např. separační prostředky, volné zbytky lepidel, stěrkových hmot, podlahové krytiny nebo nátěru apod. odstranit, např. odkartáčováním nebo odbroušením. Volné části a prach důkladně vysát. Pro svůj vysoký podíl syntetických látek není na většině podkladů potřebná žádná penetrace. Na velmi hladkých podkladech jako na nátěrech nebo lakovaných plochách použít UZIN PE 460 s posypem křemičitým pískem, UZIN PE 650 nebo UZIN PE 280. Na podkladech silně savých, pískujících podkladech, bude následné zpracování snadnější, když bude penetrováno s UZIN PE 360 Plus.

Dbát na technické listy použitých výrobků.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

ZPRACOVÁNÍ:

1. UZIN NC 888 S v požadovaném množství rozmíchat s vodou. Pro 4,5 kg je správné množství vody 2,25 litru. Pro dílčí rozmíchání zvolte pro ideální konzistenci 2 díly prášku a 1 díl vody.
2. Studenou, čistou vodu nalít do čisté nádoby. Prášek za vydatného míchání vsypat a rozmíchat do bezhrudkovité malty. Rozmíchat jen tolik malty, kolik bude možno v době zpracovatelnosti do 20 minut zpracovat.
3. Hmotu nanést na podklad hladítkem rovnoměrně, až do požadované tloušťky vrstvy. Doporučená nejmenší tloušťka vrstvy na nesavém povrchu je nejméně 3 mm.
4. Zralá ke kladení po ca 15 minutách pro práce s běžnými podlahovými krytinami. Pro následné kladení korku nebo laminátu po opravných pracích s UZIN NC 888 S je doba schnutí ca 12 hodin*.
5. Prosím, dbejte na to, že se lepidlo dle podkladu rozdílně rychle odvětrává. Pokud pozorujete, že se použité lepidlo na různých podkladech rozdílně vsakuje, doporučujeme penetraci s UZIN PE 260 v poměru 1 : 3 zředěnou vodou. Penetrace musí plně proschnout (1 – 2 hod) a práce pak může pokračovat. Použitím penetrace se otevřená doba lepidla prodlouží. Toto nemá vliv na lepidlovou sílu lepidla.

* Při 21 °C a 68 % relativní vlhkosti vzduchu při maximální tloušťce 1 mm na dobře savých podkladech.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ:

Schichtdicke	Verbrauch ca.	Gebinde / Reichweite
1 mm	1,1 kg/m ²	4,5 kg / 4,1 m ²
4 mm	4,5 kg/m ²	4,5 kg / 1 m ²

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Originální balení je při suchém uskladnění nejméně 9 měsíců skladovatelné. Načaté balení pečlivě těsně uzavřít.
- Nejlépe zpracovatelná při teplotách 15 – 21 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu a velké tloušťky vrstvy prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu urychlují tvrdnutí, schnutí a zralost ke kladení. V létě skladovat v chladnu a používat studenou vodu.
- Dilatační, pohybové a okrajové přípojné spáry u stěn je nutno z podkladu převzít. Případně na dotčených stavebních dílech upevnit okrajové dilatační pásy UZIN, aby se zabránilo vniknutí stěrkové hmoty do obvodových spár.
- Nejmenší tloušťka vrstvy na nepropustných podkladech je 1 mm.
- Nepoužívat pod parkety jako celoplošnou stěrkovací hmotu. Zde použít UZIN NC 174.
- Nepoužívat ve venkovním nebo v mokřinatě prostředí.
- Nepoužívat jako potěr nebo jako užitkovou podlahu, vždy je nutné položit podlahovou krytinu.
- Zohledněte všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahové krytiny v platných národních normách (např. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN atd.)
- Dbejte mimo jiné na následující normy, směrnice a doporučení:
 - DIN 18 365 „Podlahářské práce“, ÖNORM B 5236
 - DIN 18 356 „Práce s parketami a dřevěnou dlažbou“, ÖNORM B 5236
 - TKB/FCIO- směrnice „Posouzení a příprava podkladů pro podlahářské a parketářské práce“
 - BEB směrnice „Posouzení a příprava podkladů“

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Nízký obsah chromanu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)
- EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise

SLOŽENÍ:

Speciální cementy, minerální příměsi, redispergovatelné polymery a aditiva.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Obsahuje cement, malý obsah chromanu podle EU-VO 1907/2006 (REACH). Cement reaguje s vlhkostí silně alkalicky, proto zabránit kontaktu s pokožkou a očima, případně ihned opláchnout vodou. Při podráždění pokožky a kontaktu s očima vyhledat lékaře. Nosit ochranné rukavice. Při rozmíchávání nosit ochrannou masku proti prachu. Ve vytvrzeném, vyschlém stavu fyziologicky a ekologicky nezávadný. Základními předpoklady pro nejlepší možnou kvalitu vzduchu v místnosti po podlahářských pracích jsou normalizované podmínky kladení a dobře vyschlé podklady, penetrace a stěrkové hmoty.

LIKVIDACE:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít.

Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země.

Vyprázdněné, neprášící papírové obaly jsou recyklovatelné.

Zbytky výrobku shromáždit, rozmíchat s vodou, nechat vytvrdnout a zlikvidovat jako stavební odpad.