



Bona Amber

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Syté, jantarové zbarvení dřeva



1-složkový základní lak, který vytváří syté jantarové zbarvení dřeva.

Základní lak Bona Amber má podobný vzhled jako je u tradičních rozpouštědlových laků, ale bez rizik s nimi spojených. Nabízí výbornou brousitelnost a je vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním a podlahy jako je špalíková dlažba nebo pro prkna a palubky. Je vhodný pro podlahy jako dub, tmavší typy podlah nebo tropické podlahoviny.

- Syté jantarové zbarvení dřeva
- Vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním
- Výborná brousitelnost
- Redukuje potenciální možnost bočního slepení hran



Bona Amber

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Syté, jantarové zbarvení dřeva

TECHNICKÁ DATA

Báze:	Tónovaný, 1-složkový polyuretanový základní lak na vodní bázi
Obsah sušiny:	32%
Ředění:	V případě potřeby Bona Retarder (4%) - pro delší dobu otevření. (viz samostatný TL)
Doba schnutí:	1-2 hod (při 20°C/60% R.H)
Náradí k aplikaci:	Bona Roller nebo T-bar aplikátor
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (≈100-120g/m ²) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	Neklasifikován
Čištění:	Zbytky materiálu na náradí odstraňte minimálním množstvím vody, zaschlý materiál lze odstranit acetonem. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo přesáhnout +30°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	3 x 5 litrů
Certifikace:	GreenGuard

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu produktu.



Bona Amber

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Syté, jantarové zbarvení dřeva

PŘÍPRAVA

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva se doporučuje broušení brusivem o zrnitosti P120 pomocí Bona Quattro apod.

Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18-25°C a 30-60% RH. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy je nízká vlhkost vzduchu anebo vysoké

teploty, lze přidat max. 4% Bona Retarder pro prodloužení doby otevření. Snižuje také riziko překrývání a různobarevnost lakovaných podlah. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

Pozor: Tropické dřeviny jako teak, ipe, kouřový dub, wenge a podobné druhy i některé jehličnany obsahují přírodní složky – třísloviny, oleje, pryskyřice a minerály, což může vést k výraznému prodloužení doby schnutí, problémům s přilnavostí, popř. barevným změnám. Doporučuje se identifikovat druh dřeva a v případě potřeby před aplikací provést zkušební test, posoudit barvu a celkový vzhled systému.

NÁVOD K APLIKACI

Základní lak Bona Amber je vhodný pro dub a tmavší druhy dřeva včetně tropických druhů dřevin.

Neošetřené dřevo, privátní prostory:

1x Bona Amber
Lehké mezibroušení P150
1x Bona Amber
1-2x Bona vrchní lak na vodní bázi

Neošetřené dřevo, komerční prostory:

1x Bona Amber
Lehké mezibroušení P150
1x Bona Amber
2x Bona vrchní lak na vodní bázi

Důležité:

- Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy laku za den, vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.
- Bona Amber se musí používat pouze přímo na surové dřevo. Nesmí se používat v kombinaci s mořidly nebo oleji nebo k přelakování jinými laky.



Bona Amber

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Syté, jantarové zbarvení dřeva

APLIKACE

1. Před použitím nádobu dobře protřepejte a vložte dodaný filtr. Před použitím musí být Bona Amber přefiltrován přes jemné vnější sítko, vyhněte se tak hromadění produktu na podlahu. Nalijte lak do suché, čisté nádoby.
2. Aplikujte Bona Amber válečkem Bona Roller nebo T-bar aplikátorem, spotřeba 8-10 m²/litr. Pracujte plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění produktu.
3. Před aplikací další vrstvy laku nechte lak řádně

zaschnout, 1 - 2 hod.

4. V případě potřeby proveďte lehký mezibrus pomocí Bona Scrad System zrnitost P120-150, abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před aplikací poslední vrstvy laku. Poznámka: Pokud předchozí vrstva laku zasychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy lehce mezibrousit.
5. Odstraňte brusný prach a aplikujte další vrstvu Bona Amber. Nechte zaschnout.

DŮLEŽITÉ!

Bona Amber by nikdy neměl být použit pro konečné ošetření dřevěných podlah.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161