



Bona Craft Oil 2K



2-složkový přírodní olej, rychleschnoucí, s vynikající odolností proti opotřebení.

Bona Craft Oil 2K – když tento olej použijete samostatně – jedná se o rychleschnoucí dvousložkový olej s vysokou odolností. Tento olej je možný dále přelakovat lakem pro změnu lesku podlahy a jednodušší údržbu. Unikátní složení produktu z rostlinných olejů vytvoří ochranu povrchu proti znečištění a vodě. Je vhodný pro bytovou zátěž a nižší komerční zátěž. Bona Craft Oil 2K můžete použít i na problematické dřeviny jako je třešeň, ořech, kouřový dub nebo pařený buk.

- Ochrana povrchu v jedné vrstvě
- Dlouhá doba otevření a zpracování
- Odolný vůči vodě a chemikáliím
- Bezpečný pro aplikaci na dětské hračky



Bona Craft Oil 2K

TECHNICKÁ DATA

Báze:	Modifikovaný rostlinný olej + isokyanát (tužidlo)
Barva:	Neutral – přírodní / Graphite – grafit / Frost - led / Ash – popel / Umbra - hnědá / Clay – jíl / Sand – písková / Light grey – světle šedá / Invisible – průhledná / MISTY / DRIFTWOOD / PROVINCIAL
Poměr ředění:	9 (díl A – olej) : 1 (díl B urychlovač) – 10%
Doba zpracování:	6 – 8 hodin
Doba schnutí:	Mezi aplikacemi: 15-30 minut* Lehká zátěž: Neutral / přírodní: 8 hod.*, barevné odstíny: 12 hod.* * Za normálních podmínek v interiéru při 20°C/60% rel. vlhkosti. Zajistěte řádné větrání.
Nářadí k aplikaci:	Olejivzdorná gumová stěrka, váleček s krátkým vlasem nebo nerezová stěrka. Červený nebo běžový pad pro přešetění.
Spotřeba:	Cca 30 m ² / litr v závislosti na typu dřeviny
Nebezpečí požáru:	Nehořlavý. Nebezpečí samovznícení. Použité pady a textilie použité k leštění oleje, které jsou tímto olejem nasyceny mohou způsobit samovznícení. Proto tyto prostředky zalijte vodou nebo je před likvidací skladujte v kovových uzavřených nádobách. Viz bezpečnostní list pro více informací.
Bezpečnost:	Díl A: neklasifikován, díl B: klasifikován, viz bezpečnostní list.
Čištění:	Nářadí očistěte technickým benzínem. Zaschlý materiál lze odstranit technickým benzínem.
Záruční lhůta:	2 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	6 x 1,25 litru (1125 ml oleje + 125 ml tužidla)
Certifikace:	Greenguard pro nízké emise v interiéru; EN-71-3 vhodný na dětské hračky; DIBt; DIN 130; R10; Nízký skluzový potenciál

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.



Bona Craft Oil 2K

PŘÍPRAVA

Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbrúšená, suchá a bez zbytků brusného materiálu, prachu, oleje, vosku apod. Produkt musí mít pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby důkladně promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou mezi 20-25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Minimální teplota pro aplikaci je 16°C. Použijte bezpečnostní rukavice, brýle a jednorázové návleky během aplikace. Doporučujeme podlahu vytmelit produktem Bona Mix&Fill nebo Bona Mix&Fill Plus. Podlaha, která nemůže být tmelená, doporučujeme olejovat pomocí Bona Wool Padu nebo bavlněného hadru omotaného kolem červeného padu pod talířovou bruskou. Olej nesmí přijít do spár. Tam olej nezaschne, hrozí

vzlínání oleje ze spár. Následně při aplikaci laku či tvrdého voskového oleje dochází k probarvování povrchové úpravy.

Důležité upozornění!

Broušení a vlastnosti dřeva mohou mít vliv na výslednou barevnost dřevěné podlahy. Barva může být posuzována až po poslední aplikaci nátěru. Pokud si nejste jisti s barevností produktu, udělejte si test na malém dílu podlahy.

Tip: pro intenzivnější a stálější barvu doporučujeme povrch dřeva namočit vodou, než přejdete k aplikaci oleje. Zbruste a vysajte povrch podlahy. Poté naneste vodu houbou nebo například Bona mopem a modrou utěrkou. Aplikujte rovnoměrně a vyhněte se tvorbě louží. Nechte podlahu zaschnout přes noc. Poté aplikujte olej.

NÁVOD K APLIKACI

Var. 1 – střední / vysoká zátěž

1x Bona Craft Oil 2K

Var. 2 – velmi vysoká zátěž / komerční prostory

1x Bona Craft Oil 2K

2x Bona Traffic / Traffic HD / Traffic Raw

Var. 3 – střední / vysoká zátěž

1x Bona Tone

1x Bona Craft Oil 2K

1-2x Bona Tvrdý voskový olej



Bona Craft Oil 2K

APLIKACE

1. Použijte kladívko a šroubovák k proražení vrchního uzávěru a nechte díl A (vrchní část obsahu) slít do dílu B (spodní části nádoby). Ponechte asi 1 minutu. Poté odstraňte vrchní díl a zamíchejte řádně vrtačkou, aby se oba díly řádně zamíchaly.
2. Aplikujte olej rovnoměrně v tenké vrstvě olejivzdornou gumovou stěrkou, nerezovou špachtlí nebo pomocí Bona Wool Pad (bavlněný hadr). Vždy navazujte do „živého nátěru“, abyste zabránili nahromadění oleje.
3. Po dobu 15-30 min. nechte olej působit na dřevo a poté za pomoci talířové brusky a červeného padu olej zapracujte do podlahy.
4. Dodejte na podlahu další olej, pokud by některá místa vypadala suše.
5. Nechte olej působit 15 – 30 minut a poté přebytek oleje

odstráňte talířovou bruskou a hadrem.

6. Podlahu ještě jednou přešetřete s Bona Wool Padem pro bezchybný povrch.

7. Nechte povrch zaschnout alespoň 8 hodin (při 20°C/60% rel. vlhkosti) a zajistěte vhodnou teplotu a ventilaci.

Doba schnutí (při 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu): 8 hod. Očekávejte delší dobu schnutí při aplikaci na exotických dřevinách a taktéž při nízkých teplotách. Nábytek můžete nastěhovat po 12-24 hod., ale počkejte 1 týden předtím, než budete moci položit koberce. Nechte 1-2 dny řádně zaschnout, než podlahu vyčistíte mokrou metodou.

UPOZORNĚNÍ: BONA CRAFT OIL 2K OBSAHUJE VYSÝCHAVÉ OLEJE. NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ. POUŽITÉ HADRY A TEXTÍLIE UMÍSTĚTE DO VODY NEBO DO KOVOVÝCH UZAVÍRATELNÝCH NÁDOB.

ÚDRŽBA

Podlahu čistěte pravidelně suchým mopem nebo vysavačem. V případě potřeby setřete povrch vlhkým mopem a Bona Soap (Tekutým mýdlem) přidaným do vody.

Poznámka: Pokud je to možné, čistěte podlahu suchou metodou. Pro údržbu používejte přípravek Bona Care Oil.

Jak často je třeba tento postup opakovat záleží na stupni opotřebení podlahy – v domácnosti každé tři roky, v komerčních prostorech s vyšší zátěží i několikrát za rok.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz



Bona Craft Oil 2K

PŘELAKOVÁNÍ

Instrukce pro ošetření lakem

Pro zvýšenou ochranu proti chemikáliím a opotřebením, především v prostorech se zvýšenou zátěží, doporučujeme aplikovat 2 vrstvy laku Bona Traffic, Bona Traffic HD, Bona Traffic Raw. Toto ošetření je doporučováno i pro barevné podlahy, pro zvýšenou ochranu laku a zachování barevnosti podlahy.

1. Aplikujte jednu vrstvu Bona Craft Oil 2K – dle standardního návodu. Na porézní dřeva nebo vysoce absorbční dřeviny je vhodné aplikovat druhou vrstvu. Odstraňte zbytky materiálu hadrem.
2. Nechte zaschnout minimálně 8 hodin (min 12 hodin pro barevné odstíny oleje). Očekávejte delší dobu schnutí při aplikaci na exotických dřevinách a taktéž při nízkých teplotách. Musíte mít jistotu, že je povrch podlahy dokonale suchý. Pro kontrolu vezměte pad a bavlněný hadr a podlahu jednou pro jistotu vyčistěte pomocí talířové brusky. Pokud bude hadr špinavý od pigmentu, není podlaha dokonale suchá a není možno jí přelakovat. Pokračujte v dalších krocích jen za předpokladu, že je podlaha dokonale suchá.
3. Vyčistěte podlahu pomocí červeného padu a talířové brusky, poté vysajte.
4. Zamíchejte Bona Traffic/Traffic HD/Traffic Raw (včetně tužidla) a aplikujte 2 vrstvy válečkem. Proveďte mezibroušení mezi jednotlivými vrstvami laku pouze v případech, že je to nezbytně nutné. Pro tento mezibrus

můžete použít pouze Bona Scrad Pad. Nikdy nedělejte intenzivní mezibrus – hrozí odloupení vrstvy laku.

5. Podlaha může být plně zatížena po 72 hodinách. Koberce či rohože pokládejte na podlahu až následující týden.

Instrukce pro ošetření tvrdým voskovým olejem

1. Aplikujte jednu vrstvu Bona Craft Oil 2K – dle standardního návodu. Na porézní dřeva nebo vysoce absorbční dřeviny je vhodné aplikovat druhou vrstvu. Odstraňte zbytky materiálu hadrou.
2. Nechte zaschnout minimálně 8 hodin (min. 12 hodin pro barevné odstíny oleje). Očekávejte delší dobu schnutí při aplikaci na exotických dřevinách a taktéž při nízkých teplotách.
3. Musíte mít jistotu, že je povrch podlahy dokonale suchý. Pro kontrolu vezměte pad a bavlněný hadr a podlahu jednou pro jistotu vyčistěte pomocí talířové brusky. Pokud bude hadr špinavý od pigmentu, není podlaha dokonale suchá a není možno jí přelakovat. Pokračujte v dalších krocích jen za předpokladu, že je podlaha dokonale suchá.
4. Vyčistěte podlahu pomocí červeného padu a talířové brusky, poté vysajte.
5. Aplikujte 2 vrstvy Bona Tvrdého voskového oleje (Bona Hardwax Oil). Proveďte mezibroušení mezi jednotlivými vrstvami laku.

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.



Bona Craft Oil 2K

Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Čestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161