



# Bona SuperSport Line Paint

## 1-SLOŽKOVÁ BARVA NA VODNÍ BÁZI

Syté barvy k označování sportovních lajn pro sportovní podlahy



Barva k označování hracích ploch na sportovních podlahách v interiéru, pro lajnování a vyznačení hřišť

Bona SuperSport Line Paint je 1-složková barva k označování hracích ploch na sportovních podlahách. Je určena pro sportovní dřevěné a elastické podlahy v interiéru, v kombinaci se systémem Bona SuperSport. Barvu lze použít k lajnování, ale také k vyznačení celých hřišť a polí nebo k vyznačení loga. Při aplikaci mezi jednotlivými nátěry lze lajnovat barvu přímo z plechovky. Barva má vysokou krycí schopnost a perfektní přilnavost i bez broušení. Přidáním tužidla se stává 2-složkovým produktem.

- Vysoká krycí schopnost
- Snadná aplikace
- Krátká doba schnutí
- Na vodní bázi, s nízkým zápachem



# Bona SuperSport Line Paint

## 1-SLOŽKOVÁ BARVA NA VODNÍ BÁZI

### Syté barvy k označování sportovních lajn pro sportovní podlahy

#### TECHNICKÁ DATA

<b>Báze:</b>	1-složkový polyuretan na vodní bázi, barva
<b>Barva:</b>	Black, Dark blue, Light blue, Dark green, Light green, Red, Orange, Violet, Yellow, White
<b>Stupeň lesku:</b>	Mat (20-30% při 60°)
<b>Doba zpracování:</b>	Pokud byl přidán SuperSport HD Hardener - použijte do 3 hod 20°C/60% R.H.
<b>Ředění:</b>	V případě potřeby ředit s přípravkem Bona Retarder (4%) – pro delší dobu zpracování.
<b>Doba schnutí:</b>	Pro přelakování: 1-2 hod* Pro přebroušení: 3-4 hod* * při 20°C/60% R.H.
<b>Nářadí k aplikaci:</b>	štetec s jemným vlasem nebo lakovací váleček mohair.
<b>Spotřeba:</b>	6-10 m <sup>2</sup> /litr (100-167g/m <sup>2</sup> ) na jednu vrstvu nátěru = 120 – 200 metrů 50 mm tloušťky lajny/l
<b>Bezpečnost:</b>	Neklasifikována
<b>Čištění:</b>	Zbytky materiálu na náradí odstraňte minimálním množstvím vody, zaschlý materiál lze odstranit acetonem. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.
<b>Záruční lhůta:</b>	2 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu.
<b>Skladování/přeprava:</b>	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo přesáhnout +30°C během skladování a přepravy.
<b>Likvidace:</b>	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
<b>Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:</b>	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
<b>Balení:</b>	SK: společnost ENVIPAK 1 litr (bez tužidla)

*Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu produktu.*



# Bona SuperSport Line Paint

1-SLOŽKOVÁ BARVA NA VODNÍ BÁZI

Syté barvy k označování sportovních lajn pro sportovní podlahy

## PŘÍPRAVA

Zajistěte, aby byla podlaha připravena na konečné podmínky, za kterých bude používána. Musí být suchá a beze zbytků brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Dřevěný povrch, jenž má být barevně značen, musí být ošetřen vrchním lakem Bona SuperSport ONE nebo Bona SuperSport HD nebo jiným vrchním nebo základním lakem na vodní bázi Bona. Hrací plochy a čáry by měly být ohraničeny vhodnou maskovací páskou. Zvláštní pozornost věnujte pevnému přitlačení pásky k podlaze, abyste se vyhnuli podtékání barvy pod páskou.

Před aplikací nechte barvu vytemperovat na teplotu místnosti a před použitím barvu v nádobě pečlivě promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18-25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu naopak dobu schnutí prodlužují. Po dobu aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání bez průvanu. Min. teplota pro použití je 13°C.



# Bona SuperSport Line Paint

1-SLOŽKOVÁ BARVA NA VODNÍ BÁZI

Syté barvy k označování sportovních lajn pro sportovní podlahy

## NÁVOD K APLIKACI

### Neošetřené dřevěné podlahy:

1x Bona SuperSport Primer  
1x Bona SuperSport ONE nebo HD  
Lehké mezibroušení P ≥150  
1x Bona SuperSport Line Paint  
1x Bona SuperSport ONE nebo HD

### Hotové 3-vrstvé lakované podlahy:

Bona SuperSport Deep Clean (čištění, příprava)  
Bona Diamond Abrasives P240 (přebroušení)  
1x Bona SuperSport Line Paint s 10% tužidla Bona SuperSport HD Hardener  
1-2x Bona SuperSport HD

### PVC, guma, PU apod. (elastické podlahy):

Neošetřené nebo odstraněná povrchová úprava  
1x Bona SuperSport Line Paint  
2x Bona SuperSport Pure HD

### Linoleum:

Neošetřené nebo odstraněná povrchová úprava  
1x Bona LinoPrime  
Bona Scrad Pad (mezibroušení)  
1x Bona SuperSport Line Paint  
2x Bona SuperSport Pure HD

### PVC, guma, linoleum apod.:

Průmyslově lakované  
Bona SuperSport Deep Clean (čištění, příprava)  
Bona Diamond Abrasives P240 (přebroušení)  
1x Bona SuperSport Line Paint s 10% tužidla Bona SuperSport HD Hardener  
1-2x Bona SuperSport Pure HD

### Důležité:

- Změkčovadla lepidel u některých typů maskovacích pásek mohou poškodit (naleptat) polyuretanové laky. Proto by měly být použité pásky nízkou lepivostí a po nalakování v co nejkratší době odstraněny. Doporučujeme odstranit maskovací pásku ihned po aplikaci barvy nebo je-li barva ještě mokrá.
- Barva může být přelakována novou vrstvou barvy nebo lakem bez jejího mezibroušení, pokud bude tato operace provedena do 48 hodin. Po 48 hod. od její aplikace je vždy doporučováno před přelakováním mezibroušení s Bona Scrad Padem.



# Bona SuperSport Line Paint

## 1-SLOŽKOVÁ BARVA NA VODNÍ BÁZI

### Syté barvy k označování sportovních lajn pro sportovní podlahy

#### APLIKACE

1. V závislosti na aplikaci (viz ošetření povrchu výše), je-li je to vhodné, přidejte do barvy 10% tužidla Bona SuperSport HD Hardener a opatrně míchejte, dokud nebude barva homogenní. Není-li to váš případ, začněte krokem 2. Směs barvy a tužidla musí být spotřebována do 3 hodin od namíchání.

2. Barvu aplikujte pomocí štětce nebo válečkem mohair s krátkým vlasem. Přitom se vyhněte jejího hromadění a navazujte systémem mokry – do – mokrého bez přerušování. Uvědomte si, že slabá vrstva barvy způsobuje špatné krytí.

3. **Odstraňte maskovací pásku ihned nebo po řádném zaschnutí barvy. Nikdy neodstraňujte pásku, pokud už barva začíná schnout. Při aplikaci barvy s tužidlem se doporučuje pásku vždy odstranit, dokud je barva vlhká.**

4. Nechte barvu zaschnout. V případě potřeby, nebo u bílé a světlé barvy bude možná zapotřebí druhá vrstva barvy.

5. Naneste na barvu 1 – 2 vrstvy laku Bona SuperSport ONE/SuperSport HD. Pokud jste nechali schnout barvu více než 48 hodin od její aplikace, pak na ní před dalším přelakováním proveďte lehké mezibroušení systémem Bona Scrad Pad (ne Scrad Wing).

#### APLIKACE BARVY BEZ NÁSLEDNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Bona SuperSport Line Paint má velmi dobrou přilnavost k mnoha povrchům, ale přilnavost musí být vždy otestována na místě a před samotnou aplikací musí být dostatečná! Přidejte do laku 10% tužidla Bona SuperSport HD Hardener a před značením celé plochy vyzkoušejte, zda

je přilnavost uspokojivá.

#### Aplikace

1. Odmastěte oblast, abyste odstranili potenciální kontaminaci, pomocí 10% roztoku Bona SuperSport Deep Clean.

2. Neutralizujte čistou vodou a nechte povrch zaschnout.

3. Přidejte 10% tužidla Bona SuperSport HD Hardener do barvy a opatrně míchejte. Dodržujte, že po přidání tužidla musí být barva spotřebována do 3 hodin.

4. Barvu aplikujte pomocí štětce nebo válečkem mohair s krátkým vlasem. Přitom se vyhněte jejího hromadění a navazujte systémem mokry – do – mokrého bez přerušování. Uvědomte si, že slabá vrstva barvy způsobuje špatné krytí.

5. Ihned odstraňte maskovací pásku nebo alespoň dokud je barva ještě vlhká.

6. Nechte zaschnout. V případě potřeby proveďte druhou aplikaci barvy.

Proces vytvrzení trvá přibližně 3 dny (90% vytvrzeno za 24 hodin, 100% po 72 hodinách). Nezakrývejte povrch, dokud podlaha zcela nevytverdne. Podlaha je připravena na hru po 24 hodinách, nicméně je náchylná k poškození, dokud povrch zcela nevytverdne. Během prvního týdne neprovádějte mokré čištění, pouze vytírejte prach suchou metodou. K čištění používejte speciální čisticí prostředky Bona SuperSport Cleaner pro denní čištění a Bona SuperSport Deep Clean pro občasné čištění usazených nečistot. Pro strojové čištění použijte bílé nebo červené pady.



# Bona SuperSport Line Paint

1-SLOŽKOVÁ BARVA NA VODNÍ BÁZI

## Syté barvy k označování sportovních lajn pro sportovní podlahy

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, tel. +420 211 153 340, [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz), e-mail: [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)